



**PALLUZZI EDILCOMMERCIALE SRL**

Via Staffaro snc - 04015 Priverno (LT)

Tel. 0773 924449

[www.palluzziprefabbricati.it](http://www.palluzziprefabbricati.it)



NORMA DI RIFERIMENTO:

**UNI EN 771-3**

### SCHEDA TECNICA

Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria II

## BLOCCO HAMPTON

### CARATTERISTICHE GENERALI ELEMENTI

Prodotto:	Blocco Hampton 43,5x25x15
Codice:	HAMPTON
Impianto di fornitura:	04015 Priverno (LT) Via Madonna delle Grazie 115
Tipologia:	Blocco (elemento per muratura a secco)
Finitura:	Facciavista
Colore:	Terra di Siena, Cotto sfumato, Grigio Cemento, Grigio venato
Tipo di cls	Cemento R425, Inerti calcarei, Idrofugo e Pigmenti
Elementi necessari per metro quadro:	15,35 Pezzi/m <sup>2</sup>



### CARATTERISTICHE IMBALLO

Tipo di imballo	Bancali	
Quantità elementi per bancale	N. pezzi / bancale	48 (in 6 piani da 8 pezzi reggettati)
Peso Bancale	Kg	1140
Quantità m <sup>2</sup> per bancale	m <sup>2</sup> / bancale	3,2

### CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	UNITA'	VALORE
Dimensioni modulari di coordinazione (LungxLargxh)	mm	435 x 250 x 150
Dimensioni nominali di fabbricazione (LungxLargxh)	mm	435 x 250 x 150
Peso singolo elemento	Kg	23,75
Percentuale di foratura	%	55
Massa volumica a secco netta del calcestruzzo	Kg/m <sup>3</sup>	2200
Massa volumica a secco lorda degli elementi	Kg/m <sup>3</sup>	1600
Scostamenti ammissibili dalle masse volumetriche dichiarate	%	± 10%
Scostamenti ammissibili delle dimensioni nominali	mm	+3 / -5 (Cat. D 1)
Resistenza media a compressione normalizzata (direzione trasversale alla faccia di posa) Categoria II	N/mm <sup>2</sup>	5
Tolleranze dimensionali	Categoria	D1
Assorbimento d'acqua	%	≤ 6
Stabilità dimensionale, spostamento dovuto all'umidità	NPD	
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1
Sostanze nocive	NPD	
Configurazione		Vedi disegno

Contenuto di sottoprodotto SI con % di sabbione minimo pari a 7%

Nome commerciale prodotto Remade:

Certificazione REMADE

Blocchi COLORATI SPLITTATI