

**PALLUZZI EDILCOMMERCIALE SRL**

Via Staffaro snc - 04015 Priverno (LT)

Tel. 0773 924449

[www.palluzziprefabbricati.it](http://www.palluzziprefabbricati.it)

NORMA DI RIFERIMENTO:

**UNI EN 771-3****SCHEDA TECNICA**

Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria II

**MURO FIORITO****CARATTERISTICHE GENERALI ELEMENTI**

Prodotto:	Muro Fiorito 45x50x16-19,2
Codice:	MF
Impianto di fornitura:	04015 Priverno (LT) Via Madonna delle Grazie 115
Tipologia:	Blocco (elemento per muratura a secco)
Finitura:	Facciavista
Colore:	Grigio cemento, Giallo Tufo
Tipo di cls	Cemento R425, Inerti calcarei, Idrofugo e Pigmenti
Elementi necessari per metro quadro	Pezzi/m <sup>2</sup> 7,8 con schema di posa ad interasse 35 cm

**CARATTERISTICHE IMBALLO**

Tipo di imballo	Bancali
Quantità	N. pezzi / bancale 24 (in 4 piani da 6 pezzi reggettati)
Peso Bancale	Kg 862

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

CARATTERISTICA	UNITA'	VALORE
Dimensioni modulari di coordinazione (LungxLargxh)	mm	450 x 500 x 160-192
Dimensioni nominali di fabbricazione (LungxLargxh)	mm	450 x 500 x 160-192
Peso singolo elemento	Kg	35,93
Massa volumica a secco netta del calcestruzzo	Kg/m <sup>3</sup>	2200
Area percentuale di fori	%	72
Scostamenti ammissibili dalle masse volumetriche dichiarate	%	± 10%
Scostamenti ammissibili delle dimensioni nominali	mm	+3 / -5 (Cat. D 1)
Resistenza media a compressione normalizzata (direzione trasversale alla faccia di posa) Categoria II	N/mm <sup>2</sup>	≥ 4,5
Tolleranze dimensionali	Categoria	D1
Assorbimento d'acqua	%	≤ 6
Stabilità dimensionale, spostamento dovuto all'umidità	NPD	
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1
Sostanze nocive	NDP	
Configurazione	Vedi disegno	
Contenuto di sottoprodotto SI con % di sabbione minimo pari a 7%		Certificazione REMADE
Nome commerciale prodotto Remade:		Blocchi COLORATI SPLITTATI