



## PALLUZZI EDILCOMMERCIALE SRL

Via Staffaro snc  
04015 Priverno (LT)  
Tel. 0773 924449  
[www.palluzziprefabbricati.it](http://www.palluzziprefabbricati.it)  
Azienda certificata 9001



24  
NORMA DI RIFERIMENTO:  
**UNI EN 1338**

### SCHEDA TECNICA

Massello autobloccante in calcestruzzo per pavimentazioni

## LASTRICATO FILTRANTE

### CARATTERISTICHE GENERALI ELEMENTI

Codice prodotto:	MLSD
Impianto di fornitura:	04015 Priverno (LT) Via Madonna delle Grazie 115
Tipologia:	LASTRICATO
Finitura:	FILTRANTE
Spessore (cm):	8
Dimensioni (cm):	24 x 12/18/24/36
Colorazioni standard:	Cotto sfumato, Basalto, Pietra lavica



Numero pezzi per m <sup>2</sup>	pz/m <sup>2</sup>	Variabile
Necessità sabbia al m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	5
Massa al metro quadro	Kg/m <sup>2</sup>	173
Distansiali	mm	0,5 A tasca

*(A parità di finitura, i distansiali di maggiore dimensione del lastricato se stuccato con sabbia silicea, permettono un maggiore deflusso delle acque meteoriche nel sottofondo)*

Spessore strato di usura	mm	≥ 4
Superficie di usura	mm	Piana a spigolo vivo

### CARATTERISTICHE IMBALLO

Tipo di imballo	Bancali	
Quantità	m <sup>2</sup> / bancale	9,3 (in 10 strati da 0,93 m <sup>2</sup> reggettati)
Peso Bancale	Kg	1609



### CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	UNITA'	VALORE	METODO DI PROVA
Resistenza a trazione indiretta per taglio	Mpa	≥ 2,8	Appendice F
Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio	N/mm	≥ 250	Appendice G/H
Resistenza all'abrasione (per la finitura "Doppio strato quarzo")	mm	≤ 20 Classe 4 Marcatura I	Appendice G
Resistenza allo scivolamento	Classe	Soddisfacente	Condizione Normale
<b>Permeabilità all'acqua (Verticale)</b>	<b>Litri/min*m<sup>2</sup></b>	<b>&gt; 378</b>	
Resistenza agli agenti climatici (Assorbimento di acqua gravimetrico)	%	≤ 6 Classe 2 Marcatura B	Appendice E
Resistenza agli agenti climatici (Al gelo-disgelo con sali antighiaccio)	Kg/m <sup>2</sup>	≤ 1 Classe 3 Marcatura D	Appendice D
Emissione di amianto		NDP	
<b>Capacità drenante sperimentale</b>	<b>Cdre=100%</b>		

Contenuto di sottoprodotto SI con % di sabbione minimo pari a 10 %

**Certificazione REMADE**

Nome commerciale prodotto Remade:

Masselli

**ATTENZIONE:** la finitura anticata comporta una particolare lavorazione che conferisce alla pavimentazione l'effetto "Antico" interi.  
Il limite di accettazione del massello è quando il lato dello spigolo mancante per intero, risulti inferiore al 15% del lato più lungo  
Il massello stesso.

Lo sviluppo di eventuali EFFLORESCENZE è un fenomeno naturale che avviene sulla superficie dei masselli, per cui non costituisce difetto