

**SCHEDA TECNICA**
*Lastre autobloccanti in calcestruzzo per pavimentazioni*
**LASTRA QUADRA 50x50**
**CARATTERISTICHE GENERALI ELEMENTI**

Codice:	QUADRA50
Impianto di fornitura:	04015 Priverno (LT) Via Madonna delle Grazie 115
Tipologia:	LASTRA QUADRA
Finitura:	QUARZATA
Spessore (cm):	4
Dimensioni (cm):	50 x 50
Colorazioni standard:	Grigio cemento, Travertino, Alaska



Numero pezzi per m <sup>2</sup>	pz/m <sup>2</sup>	4
Necessità sabbia al m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	2
Massa al metro quadro	Kg/m <sup>2</sup>	90
Distansiali	mm	Verticali sp. 1,5
Spessore strato di usura	mm	≥ 4
Superficie di usura	mm	Piana

**CARATTERISTICHE IMBALLO**

Tipo di imballo	Bancali
Quantità	m <sup>2</sup> / bancale 10 (in 10 strati da 1 m <sup>2</sup> reggettati)
Peso Bancale	Kg 900


**CARATTERISTICHE TECNICHE**

CARATTERISTICA	UNITA'	VALORE	METODO DI PROVA
Resistenza a trazione indiretta per taglio	Mpa	≥ 3,2	Appendice F
Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio	N/mm	≥ 250	Appendice G/H
Resistenza all'abrasione (per la finitura "Doppio strato quarzo")	mm	≤ 20 Classe 4 Marcatura I	Appendice G
Resistenza allo scivolamento	Classe	Soddisfacente	Condizione Normale
Resistenza alla rottura	Mpa	≥ 3,5	
Resistenza agli agenti climatici (Assorbimento di acqua gravimetrico)	%	≤ 6 Classe 2 Marcatura B	Appendice E
Resistenza agli agenti climatici (Al gelo-disgelo con sali antighiaccio)	Kg/m <sup>2</sup>	≤ 1 Classe 3 Marcatura D	Appendice D
Emissione di amianto		NDP	

Contenuto di sottoprodotto SI con % di sabbione minimo pari a 10 %

**Certificazione REMADE**

Nome commerciale prodotto Remade:

Masselli

**ATTENZIONE:**

Lo sviluppo di eventuali EFFLORESCENZE è un fenomeno naturale che avviene sulla superficie dei masselli, per cui non costituisce difetto