



PALLUZZI EDILCOMMERCIALE SRL

Via Staffaro snc
04015 Priverno (LT)
Tel. 0773 924449

www.palluzziprefabbricati.it

Azienda certificata 9001



24

NORMA DI RIFERIMENTO:
UNI EN 1338

SCHEDA TECNICA

Massello autobloccante in calcestruzzo per pavimentazioni

GRAN MATTONE

CARATTERISTICHE GENERALI ELEMENTI

| | |
|------------------------|--|
| Codice: | RGRQ |
| Impianto di fornitura: | 04015 Priverno (LT) Via Madonna delle Grazie 115 |
| Tipologia: | GRAN MATTONE |
| Finitura: | QUARZATA |
| Spessore (cm): | 6 |
| Dimensioni (cm): | 15 x 30 |
| Colorazioni standard: | Cotto, Grigio Cemento, Basalto |

| | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Numero pezzi per m ² | pz/m ² | 22 |
| Necessità sabbia al m ² | Kg/m ² | 3,5 |
| Massa al metro quadro | Kg/m ² | 132 |
| Distanziali | mm | Verticali sp. 1,5 |
| Spessore strato di usura | mm | ≥ 4 |
| Superficie di usura | mm | Piana con bordi smussati |



CARATTERISTICHE IMBALLO

| | | |
|-----------------|--------------------------|--|
| Tipo di imballo | Bancali | |
| Quantità | m ² / bancale | 9,8 (in 12 strati da 0,82 m ² reggettati) |
| Peso Bancale | Kg | 1294 |



CARATTERISTICHE TECNICHE

| CARATTERISTICA | UNITA' | VALORE | METODO DI PROVA |
|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| Resistenza a trazione indiretta per taglio | Mpa | ≥ 3,6 | Appendice F |
| Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio | N/mm | ≥ 250 | Appendice G/H |
| Resistenza all'abrasione (per la finitura "Doppio strato quarzo") | mm | ≤ 20 Classe 4 Marcatura I | Appendice G |
| Resistenza allo scivolamento | Classe | Soddisfacente | Condizione Normale |
| Resistenza agli agenti climatici (Assorbimento di acqua gravimetrico) | % | ≤ 6 Classe 2 Marcatura B | Appendice E |
| Resistenza agli agenti climatici (Al gelo-disgelo con sali antighiaccio) | Kg/m ² | ≤ 1 Classe 3 Marcatura D | Appendice D |
| Emissione di amianto | | NDP | |

Contenuto di sottoprodotto SI con % di sabbione minimo pari a 10 %

Nome commerciale prodotto Remade:

Certificazione REMADE

Masselli

ATTENZIONE:

Lo sviluppo di eventuali EFFLORESCENZE è frutto di un fenomeno naturale che avviene sulla superficie dei masselli, per cui non costituisce difetto

La PALLUZZI EDILCOMMERCIALE S.R.L. si riserva la possibilità di variare i valori contenuti senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Informarsi sulla data di revisione.